

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 1163 выдан 02 марта 2023 г.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства								Кол-во, шт	Масса, кг
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительн ое удлинение δ _s , %	Относитель ное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²					
											KCU -40°C	KCV -5°C	KCU -60°C	KCV -60°C		
1	Тройник П 1-48,3х2,6-20 ГОСТ 17376-2001	9	8,6	13,5	12,9	440/18	449	268	25	69	85	67	-	-	720	720
2	Тройник П 159х4,5-108х4-20 ГОСТ 17376-2001	5,2	5	7,8	7,5	22-45/94	441	268	23,6	66	85	67	-	-	112	672
3	Тройник П 219х6-133х5-20 ГОСТ 17376-2001	5,2	5	7,8	7,5	22-1672/17 1	441	265	24,5	70	85	67	-	-	45	531
4	Тройник П 219х6-159х6-20 ГОСТ 17376-2001	3,8	3,6	5,7	5,4	22-1672/19 5	445	263	23,6	68	86	68	-	-	45	702
5	Тройник П 57х3-20 ГОСТ 17376-2001	8,8	8,4	13,2	12,6	727/78	449	269	25	67	85	67	-	-	2 160	1 308,96
6	Тройник П 89х3,5-20 ГОСТ 17376-2001	6,5	6,2	9,8	9,3	22-150/79	441	259	23,4	66	84	67	-	-	1 092	1 856,4
7	Тройник П 89х3,5-57х3-20 ГОСТ 17376-2001	7,5	7,1	11,3	10,7	22-150/21	441	255	23,6	68	85	67	-	-	1 092	2 184



Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 48х3 ст.20 ГОСТ 8734-75	Серт. № АК-494863/09	6789	8F4756	ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
2	Труба 159х5 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №789/2	633	2R1423	ОАО "ЧТПЗ"
3	Труба 219х7 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № АК-089666/01	09Б410	2R7639	АО "Первоуральский новотрубный завод"
4	Труба 219х7 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №04-FB368	3755	3991	АО "Северский трубный завод"
5	Труба 57х3,5 ст.20 ГОСТ 8732-78	Серт. №4924082041/561	5506	724939	ПАО "СНТЗ"
6	Труба 89х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №АК-555950/08	51242	2R3968	АО "Первоуральский новотрубный завод"
7	Труба 89х4 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №АК-555950/08	51242	2R3968	АО "Первоуральский новотрубный завод"

*Для деталей на давление P_r свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора

Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК
Щапин А.В.